

**SUPAFIL® FRAME****2021. gada jūlijs**

/attēls/

**IZMANTOŠANA**  
/attēls/**APRAKSTS**

Supafil® Frame ir piepūsta stikla minerālvate, kas paredzēta izmantošanai objektā vai ārpus tā esošajai koka rāmja konstrukcijai, kas nodrošina teicamu siltumizolācijas efektivitāti. Tā ir nedegoša vate ar vislabāko pieejamo degamības klasifikāciju Euroclass A1.

**EFEKTIVITĀTE****IEGUVUMI****Siltums**

Siltuma vadītspēja: 0,033 un 0,038 W/mK atkarībā no pielietojumam nepieciešamā blīvuma (skatīt zemāk specifikāciju tabulu).

Dažāda veida izmantošanai paredzēts produkts, ar ko var izolēt dažāda veida koka rāmja sienas, koka spāre un iekšējās garāžas sofītes, maksimāli paaugstinot efektivitāti.

**Uguns**

Klasifikācija: Euroclass A1 saskaņā ar BS EN 13501-1

Nodrošina ciešu saskari starp rāmjiem, piedāvājot aizpildošu risinājumu plašam klāstam tapskrūvju dziļumu, centru un neregulāru formu.

Noturība pret tvaiku:

Var uzstādīt objektā vai ārpus tā, izmantojot mūsu inovatīvo Supafil® Frame System kopā ar Supafil® Veil.

Noturība pret ūdens tvaiku: 5,00 MNs/g.m

Piešķirts DECLARE “Red List Free” marķējums. Ļauj nodrošināt tādu produkta caurskatāmību, kas norāda tā izcelsmi, sastāvdaļas un utilizācijas metodi.

**SPECIFIKĀCIJAS**

<b>Produkts</b>	<b>Ķīpas svars (kg)</b>	<b>Uzstādīšanas blīvums (kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Siltuma vadītspēja (W/mK)</b>	<b>Produkta kods</b>
Supafil® Frame	15,5	15,5	0,033–0,038	2436637

*Visi izmēri ir nomināli*

**Siltumnoturības vērtības 26 kg/m<sup>3</sup> blīvumam**

<b>Biezums (mm)</b>	<b>Siltumnoturība (m<sup>2</sup>K/W)</b>	<b>Maksimālā platība uz maisu (m<sup>2</sup>) Šī maisa saturam nevajadzētu noklāt vairāk nekā</b>	<b>Leņķa diapazons (°)</b>	<b>Siltuma vadītspēja (W/mK)</b>	<b>Blīvums (kg/m<sup>3</sup>)</b>



**SUPAFIL® FRAME****2021. gada jūlijs****PAPILDU INFORMĀCIJA****Izmantošana**

Supafil® Frame izmanto gan jaunās, gan esošās konstrukcijās kā iepūšamo seguma sistēmu, to iekļaujot slēgtos dobumos, kur nav nepieciešama ventilācija. Blow-in-Blanket® System (BIBS) ir patentēts process, kas sastāv no nesaistītas stikla minerālvates, ko iepūš aiz Supafil® Veil, kas ir speciāls tīkla materiāls, ko izmanto rāmjiem.

**Standarti**

Supafil® Frame ir izgatavots saskaņā ar BS ne 14064, BS ne ISO 50001 Enerģijas pārvaldības sistēmām, ISO 14001 Vides pārvaldības sistēmām un ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmām atbilstoši TÜV Nord sertifikācijai. Visiem mūsu stikla minerālvates produktiem ir piešķirts DECLARE “Red List Free” marķējums. “Red List Free” marķējuma esamība nozīmē, ka produktā nav sarkanajā sarakstā iekļautu sastāvdaļu – tostarp formaldehīda vai fenola.

**Spraugas, tukšumi un iespiešanās**

Supafil® Frame aizpilda visas spraugas un tukšumus ap tehnisko sistēmu iespiešanās vietām, piemēram, ūdenscaurulēm un jebkādiem citiem šķēršļiem vai neparastām projekta detaļām, nodrošinot siltuma un skaņas efektivitātes uzturēšanu. Supafil® Frame ļauj nodrošināt ātrāku un efektīvāku lielu iedobumu piepildīšanu vietās, kur parasti uzklātu vairākas parasto plātņu kārtas. Supafil® Frame saīsina uzstādīšanas laiku, līdz minimumam samazinot darbības, kas veicamas nolūkā veikt pilnīgu grūti aizsniezamo vietu izolāciju.

**Vide**

Supafil® Frame nesatur ozonu noārdošas vielas vai siltumnīcefekta gāzes. Sīkāku informāciju par ietekmi uz vidi skatīt attiecīgajā Vides produkta deklarācijā, kas publicēta mūsu tīmekļa vietnē.

**Izturība**

Supafil® Frame ir bez smaržas, noturīgs pret pūšanu, neziroskopisks produkts, kas neizraisa kaitēkļu rašanos un neveicinās sēnīšu, pelējuma vai baktēriju augšanu.

**Pārvietošana un uzglabāšana**

Supafil® Frame piegādā polietilēna iepakojumos (4-LDPE), kas paredzēti tikai īslaicīgai aizsardzībai. Lai objektā nodrošinātu ilgāku aizsardzību, produkts jāuzglabā iekštelpās vai arī zem pārsega un ne uz zemes. Supafil® Frame nedrīkst pakļaut pastāvīgai elementu iedarbībai.

**Knauf Insulation Ltd**

PO Box 10, Stafford Road, St.Helens,  
Merseyside, WA10 3NS. UK

Klientu apkalpošanas nodaļa: 01744 766 766

Tehniskā atbalsta grupa: 01744 766 666

Visas tiesības rezervētas, tostarp tiesības veikt fotomehānisko reproducēšanu un uzglabāšanu elektroniskajos datu nesējos. Apkopojot un apstrādājot šajā dokumentā ietvertu informāciju, tekstus un

ilustrācijas, tika ievērota ārkārtēja rūpība. Taču kļūdu iespējamību nevar izslēgt. Izdevējs un redaktori nevar uzņemties juridisku atbildību vai jebkādu atbildību par nepareizi norādītu informāciju un tās sekām. Izdevējs un redaktori būs pateicīgi par jebkādiem ieteikumiem uzlabojumu veikšanai un iespējamo kļūdu norādīšanu.

/emblēma/

KINE1314DAT-V0721